

FICHE TECHNIQUE

EUROABSORBENT

Absorbant industriel

COMPOSITION

Attapulgate

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

	Specifications ¹
Humidité (%)	Max. 14
Masse volumétrique apparente (g/l)	650-710
Absorption d'eau ² (%)	Min.80
Distribution granulométrique, tamisage à sec(%)	
Refus à 6.30 mm	Max. 5
Inférieur à 0.50 mm	Max. 5

¹ Applicable à l'ensemble du lot. Il n'inclut pas l'incertitude de la méthode.² Conforme à la Norme NF V 19-002.